

OKOUME

Herkunft

Okoumé ist aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar, die im Kongobecken von Gabun. Die grossen dicken Bäume erreichen Durchmesser bis ca. 200 cm. Die Rundholz Qualität in Gabun ist sehr hoch. Der erste Grad wird in der Regel für Furnier und der zweite Grad für Schnittholz, die immer noch eine hervorragende Qualität für die Produktion von Schnittholz verwendet.

Holzbild

Das Kernholz ist hellgrau rosa, oft mit einer rötlichen Tönung. Das Splintholz ist weißlich grau und in der Regel leicht zu erkennen. Das Holz hat keinen besonderen Geruch oder Geschmack und der Glanz ist niedrig. Okoumé aus dem Wald von Precious Woods Gabon hat eine ganz regelmäßig Maserung und begrenzte Wechseldrehwuchs. Die Textur ist mittel grob.

Verarbeitungseigenschaften

Die Bearbeitung von Okoumé geht leicht. Das Holz neigt nicht zu Teilen und hat eine gute Stabilität. Auch Wechseldrehwuchs lässt sich problemlos mit Hilfe von scharfen Werkzeugen geplant werden. Der Silica-Anteil im Holz kann dazu führen, dass ein Stumpfungseffekt an Werkzeugen entsteht. Vorbohren wird empfohlen. Positive Erfahrung in Bezug auf die Verleimung und Oberflächenbehandlung sind verfügbar. Das Trocknen ist ziemlich einfach mit kaum Mängeln.

Verwendung

Okoumé wird für Anwendungen im Innenbereich, wie Fenster und Türen, Türen und Verkleidungen eingesetzt. Außerdem könnte Okoumé für vollständig geschützte, äussere Konstruktionen (z. B. geschützte Fensterrahmen und Fassaden) verwendet werden. Bekannt ist die Verwendung von Furnier aus Okoumé, mit guter Haltbarkeit für den Einsatz im Aussenbereich. In Südeuropa wird das Schnittholz für den Einsatz im Freien, wie Fenster und Türen und Verkleidungen verwendet.

Technische Eigenschaften

Biegefestigkeit, MOR (fehlerfreie Proben)	66 N/mm ²
Dichte (bei 12%)	430 - 450 kg/m ³
Dichte (frisch)	550 - 650 kg/m ³
Elastizitätsmodul, MOE (fehlerfreie Proben)	8.300 N/mm ²
Faser-Sättigungspunkt (FSP)	40%
Gleichgewichtfeuchtigkeitsgehalt (EMV)	13.0% (bei 60% RH) 18.5% (bei 90% RH)
Haltbarkeit nach EN: 350:2016	Kernholzklasse 4 (in Boden getestet) Kernholzklasse 4 – 5 (ohne Boden getestet)
Janka-Härte	2.500 N (parallel)
Scheerfestigkeit (fehlerfreie Proben)	5.1 N/mm ²
Schwindmass frisch zu 65% RH (ca. 12% EMV)	1.8% radial, 3.2% tangential
Schwindmass frisch zu Kammergetrocknet	3.8% radial; 5.6% tangential

Die Zahlen in dieser Tabelle sind nur annähernd, es sei denn, es wird ein bestimmter Standard genannt, der genaue Zahlen liefert.

All rights reserved.

Although we have carefully compiled this product information, we bear no responsibility for damage of any kind.
Nothing out of this information may be reproduced without permission.
Version 6.0 - March 2017

